

PLUOŠTINIO CEMENTO DAILYLENČIŲ CEDRAL PLOVIMO REKOMENDACIJA

2017-03-20
Naujoji Akmenė

Taikymo sritis:

CEDRAL pluoštinio cemento dailylenčių valymui.

Naudojamos priemonės:

- 1) 10 litrų talpos plastikiniai kibirai;
- 2) Teptukas;
- 3) Šepetys;
- 4) Polietileno plėvelė;
- 5) Apsauginiai akiniai;
- 6) Respiratorius;
- 7) Apsauginės pirštinės;
- 8) Vienkartinis kombinezonas ar kiti darbiniai rūbai;
- 9) Citrinos rūgštis, CAS Nr. 77-92-9;
- 10) obuolių rūgštis, CAS Nr. 6915-15-7;
- 11) Lazdelė tirpalo išmaišymui.

Darbo eiga

Fasado apdaila turi būti nuvalyta nuo pašalinių nešvarumų, prielipų, dulkių (galima pavyzdžiui su šepečiu, skuduru ar nupūsti suspaustu oru).

Paruošiamas (8 ± 2) % koncentracijos citrinos rūgšties tirpalas (kaip šios medžiagos pakaitalas gali būti panaudota obuolių rūgštis). Paimama 800 ± 200 g citrinos rūgšties ir į kibirą įpylus 10 litrų vandens ištirpinama gerai išmaišant. Cinkuotos palangių skardos arba metalinės dalys prieš darbą apdengiamos polietileno plėvele. Nešvarumai esantys ant fasado apdailos paviršiaus, teptuko arba šepečio pagalba, užtepami pasiroštu citrinos rūgšties tirpalu. Tepama iš viršaus į apačią. Užteptas tirpalu paviršius paliekamas iki 3 minučių (tirpalo laikymo laikas priklauso nuo oro sąlygų, negalima leisti išdžiūti), po to šepečiu pagalba su vandeniu (dar geriau stipria vandens srove) paviršius gerai nuplaunamas (galima panaudoti aukšto spaudimo vandens aparatą). Jeigu, išdžiūvus nuplautai vietai nešvarumai vėl išryškėja valymo procedūra pakartojama.

Darbu sauga

Vykdam darbus privaloma dėvėti asmenines apsaugos priemones ir laikytis instrukcijų nurodytų medžiagų saugos duomenų lape.