

Techninių duomenų lentelė



EN 13859-2: Lankščiosios hidroizoliacinės juostos. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 2 dalis: Apatiniai sienų dangų sluoksniai.

Modelio pavadinimas
Vežėjo tipas

2066B
flash-spun-bond HDPE su skaidria be halogenų liepsnai atspariu akriliniu laku

Kalba
Taikoma

Lietuviškas
Lietuva

SAVYBĖ	METODAS	VIENETAS	NOMINALI	MINIMALI	DIDŽIAUSIA
FUNKCIONALUMAS: VANDENS GARŲ PRALAIMUMAS, ATSPARUMAS VANDENIUI, ATSPARUMAS ORAMS, DEGUMO KLASĖ					
Atsparumas ugniai *	EN 13501-1	klasė	B-s1,d0	-	-
Vandens garų pralaidumas (Sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,015	0,005	0,025
Atsparumas temperatūrai	-	°C	-	-40	+100
Lankstumas žemose temperatūrose	EN 1109	°C	-	-	-40
Atsparumas UV spinduliams	-	mėnesiai	-	-	4
Produkto / funkcinio sluoksnio storis	-	µm	175 / 175	-	-
Atsparumas vandeniui	EN 1928 (A)	klasė	W1	-	-
Vandens stulpo aukštis	EN 20811	m	1,3	-	-
FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS					
Vieneto masė	EN 1849-2	g/m ²	68	62	74
Atsparumas tempimui (MD)	EN 12311-1	N/50mm	300	250	350
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD)	EN 12311-1	%	15	10	20
Atsparumas tempimui (XD)	EN 12311-1	N/50mm	290	225	355
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD)	EN 12311-1	%	18	11	25
Atsparumas plyšimui MD (vinims)	EN 12310-1	N	45	25	70
Atsparumas plyšimui XD (vinims)	EN 12310-1	N	40	25	65
SAVYBĖS PO DIRBTINIO SENDINIMO					
Dirbtinis sendinimas UV spinduliais ir karščiu:	EN 1297 & EN 1296				
Atsparumas vandeniui	EN 1928 (A)	klasė	W1	-	-
Atsparumas tempimui (MD)	EN 12311-1	N/50mm	240	190	290
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD)	EN 12311-1	%	10	6	14
Atsparumas tempimui (XD)	EN 12311-1	N/50mm	240	180	300
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD)	EN 12311-1	%	12	7	17
PAPILDOMOS SAVYBĖS					
Ilgis (pagal pirkėjo pageidavimą, m)	EN 1848-2	nukrypimas (%)		0	-
Plotis (pagal pirkėjo pageidavimą, mm)	EN 1848-2	nukrypimas (%)	0	-0,5	+1,5
Tiesumas	EN 1848-2	mm/10m	-	-	30
Matmenų stabilumas (MD ir XD)	EN 1107-2	%	-	-	1
Atsparumas vėjo skverbimuisi	EN 12114	m ³ /(m ² h 50Pa)	-	-	2
Nepralaidumas vėjui	-	-	taip	-	-

(*): sumontuota ant mineralinės vatos, mineralinio pluošto plokštės arba laisvai kabantis B-s1, d0 / ant medienos: D-s2, d2

Efektyvi data: 01/12/2017
Pirmas CE: 29/10/2012

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
0799-CPR-128

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

Tel +352 3666 5885

Fax +352 3666 5021

tyvek.info@dupont.com

www.construction.tyvek.com

Kai kurie testų metodai modifikuoti pagal EN 13859-2:2014 ir / arba DuPont ISO 9001:2008 patentuotą kokybės sistemą (dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Jūsų regioną aptarnaujantį DuPont atstovą). Ši informacija atitinka mūsų turimas žinias apie objektą šiuo metu. Pateikiama pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d. kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB. Nesiekiamo pakeisti jokių bandymo būdų, kuriuos galite norėti atlikti, kad nustatytumėte mūsų produktų tinkamumą bet kokiems kitiems panaudojimo būdams nei nurodyta čia. Tokie duomenys gal tu būti įvertinti kaip naujos žinios ir būtų naudinga patirtis. DuPont negarantuoja ir neteikia jokių įsipareigojimų susijusių su pateiktais duomenimis dėl kitokių panaudojimo būdų nei pateikta čia, kadangi negalima numatyti visų galutinio vartotojo variacijų realiaje naudojime. Niekas šiame leidinyje negali būti traktuojama kaip leidimas veikti pagal arba pakeisti patento teises. Produktų saugumo informacija pateikiama pagal poreikį. Šis duomenų lapas yra atspausdintas dokumentas ir galioja be parašo.

the
Original
proven since 1990



Tyvek.